

# STUCCOCO FEINZUG

## Stucpleister Afwerkingslaag

# FF 89



### 1. Productbeschrijving

Snel verhardende minerale stucmortel voor binnen en buiten. Afwerkings laag van een tweelaags systeem voor omvangrijk lijstwerk.

### 2. Eigenschappen

- verwerking op tafel en aan de gevel
- Makkelijke te trekken
- snelle verharding
- krimparm
- zuiver mineraal, geen gips
- fijn pleisteroppervlak
- waterafstotend

BAYOSAN Stuccoco Feinzug FF 89 is een minerale, snel verhardende, speciale mortel met een laag soortelijk gewicht en waarmee de fijne lijnen van een profiel vervaardigd en bepleisterde gevels hersteld kunnen worden. Het is bovendien geschikt voor het vormen van richels en ronden buiten en in vochtige ruimtes. BAYOSAN Stuccoco Feinzug FF 89 voldoet aan alle eisen voor een pleister voor buitenshuis. Voor het vervaardigen van gietonderdelen moet BAYOSAN Stuccoco SG 87 toegepast te worden.

### 3. Technische Data

Samenstelling	droog mortelmateriaal op basis van kalksteenzand, kalk, snelverhardend speciaal cement en toeslagen voor betere verwerking, hechting en waterafstotendheid.
Korrelgrootte	0-0.4 mm
Sterkteklasse	> 2.5 N/mm <sup>2</sup> (mortelgroep P II)
Aanmaakwater	ca. 7-7.5 l/zak
Verbruik	1 zak (25 kg) = ca. 19 l
Verwerkingstijd (20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)	ca. 20-30 minuten

Deze gegevens zijn gebaseerd op een normale temperatuur van +20 °C. Bij lagere temperaturen, afgekoelde ondergronden of koud materiaal wordt de **verhardingstijd vertraagd en de uiteindelijke drukvastheid later bereikt**. Door warm water te gebruiken kan de verhardingstijd bekort worden.

**Bevat geen bestanddelen die corrosie bevorderen.**

### 4. Kwaliteit

- Permanente controle tijdens het productieproces
- Nauwgezette ingangscntrole van alle grondstoffen
- Gecertificeerd en via TÜV gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem volgens EN ISO 9001 alsook volgens milieunorm ISO 14001

### 5. Systeemopbouw

- BAYOSAN SM 86 Eenlaagse Stucmortel voor fijne profielen
- BAYOSAN FG 88 Stucmortel grondlaag voor de grondlaag
- BAYOSAN SG 87 Gietstuc snelhardend voor gietstukken
- BAYOSAN multiContact MC 55 W hechtmortel voor het verlijmen van stucprofielen
- BAYOSAN HM 50 hechtmortel voor het verlijmen van stucprofielen
- Andere afwerkingen:  
BAYOSAN SHF 01/02 siliconeverven  
BAYOSAN SHF 01/02 schimmelwerende siliconeverven  
BAYOSAN SIF 01/02 silicaatverven

### 6. Voorbereiding van de Ondergrond

De ondergrond moet stevig, dragend en vrij van vuil en stof zijn. Pleisterlagen en verflagen moeten gecontroleerd worden op voldoende drukvastheid en draagvermogen. Loszittende stukken, alsook afbladderende verflagen, oude hechtverflagen, vuil, stof, olie en vet moeten

verwijderd worden en de ondergrond mag geen sterk wateropnemende en opzwellende verontreinigingen bevatten. Om bij verwerking in meerdere lagen een beter draagvermogen te bereiken moet telkens afgewacht worden tot de vorige laag voldoende drukvastheid bereikt heeft (bijv. tot stand gebracht met BAYOSAN Grobzug FG 88). De ondergrond moet volledig uitgehard en egaal opgedroogd zijn (sterkte > 5 N/mm<sup>2</sup>). Zeer gladde oppervlakken moeten goed opgeruwd worden.

## 7. Verwerkingsrichtlijnen

De hoeveelheid toe te voegen water per zak van 25 kg BAYOSAN Stuccoco Feinzug FF 89 bedraagt ca. 7-7,5 l (richtwaarde, de precieze moet worden afgestemd op de in de praktijk gekozen consistentie) BAYOSAN Stuccoco Feinzug FF 89 wordt handmatig met de mixer gemengd. Onmiddellijk daarna opbrengen op de betreffende oppervlakken en grondig afreien met het sjabloon. Voor het afwerken met kleuren mogen, nadat de betreffende standtijden aangehouden zijn, slechts lichtechte, alkali- en waterbestendige verfsoorten met een goede waterdampdoorlaatbaarheid toegepast worden.

Voor het volgens de voorschriften binden en harden van BAYOSAN Stuccoco Feinzug FF 89 is uitsluitend water nodig. Bij te snel opdrogen moet het afgewerkte stukprofiel één- of meermaals naderhand natgemaakt worden. Indien nodig moet de gevel door geëigende maatregelen tegen fel zonlicht en tocht beschermd worden.

Het aanmengen van BAYOSAN Stuccoco Feinzug FF 89 moet alleen met zuiver water zonder verdere toevoegingen plaatsvinden. Niet verwerken indien de temperatuur van de wand of de lucht minder bedraagt dan +5 °C. Reeds hard geworden materiaal mag niet opnieuw aangemengd worden. Massieve vooruitstekende elementen met een uitsteek groter dan 40 mm en donker schilderwerk vermijden. Beschildering niet te vroeg aanbrengen. De drukvastheid van de ondergrond moet groter zijn dan de drukvastheid van het element. Bij zachtere ondergronden wordt aangeraden om het element op de tafel te vervaardigen. De maximale profiellengte voor vervaardiging op de tafel bedraagt 1 m. De op de tafel vervaardigde onderdelen voorzichtig tot de voor gebruik juiste vochtigheid laten drogen. Om te zorgen dat de op de tafel vervaardigde en opgeslagen stukprofielen zonder schade op

te lopen hetzelfde vochtgehalte als het omringende materiaal kunnen bereiken, moeten deze droog zijn voordat zij op de gevel aangebracht worden. Voor het bevestigen van stukprofiel-elementen kan BAYOSAN Haftmörtel HM 50 of BAYOSAN MultiContact MC 55 W gebruikt worden, waarbij de maximale dikte van de hechtlaag 5 mm bedraagt (vloei-bed-procédé). Gereedschappen na gebruik onmiddellijk met schoon water reinigen; teveel aanwezig materiaal vanwege de korte verwerkingstijd van het materiaal onmiddellijk van het bepleisteringsoppervlak verwijderen. Bij gebruik van spuitmachines moeten onderbrekingen zoveel mogelijk vermeden worden; bij onderbrekingen van langer dan 10 minuten, slang leegmaken en machine reinigen. Bij gebruik van doorloopmengers moet ten minste om de 10 minuten materiaal naar buiten gemengd worden, bij langere onderbrekingen machine reinigen. Beslist tussentijdse standtijd (Grob-/Feinzug) aanhouden, zodat de uiteindelijke grootte na krimp van de Grobzug bereikt wordt. Technische documenten bij BAYOSAN Stuccoco Grobzug FG 88 in acht nemen.

### **Niet verwerken bij grond- en luchttemperatuur lager dan 5 °C.**

De geldende normen, voorschriften en richtlijnen in acht nemen.

## 8. Nabewerking

- Scheidingsmiddelen aan de achterzijde verwijderen.
- Gelijkmatig en langzaam naar alle zijden laten drogen, zo mogelijk op houten roosters leggen.
- Tijdens de droging rechtstreekse zon, verwarming, vorst en tocht vermijden.
- De droogtijd is afhankelijk van de omstandigheden en de profielvorm.
- Blootgestelde stucelementen zo vormgeven, dat het water afgeleid wordt. Insijpeling van water kan tot uitbloeiingen en scheuren leiden.
- Het profiel afsluitend door een waterwerende en waterdampdoorlaatbare deklaag beschermen.

## 9. Veiligheidsmaatregelen

- Gelieve voor verwerking van FF 89 het etiket en het veiligheidsdatablad te raadplegen en de geldende wetgeving te respecteren.

- BAYOSAN FF 89 bevat geen schadelijke toeslagstoffen.
- De binder kalk en cement reageert met water alkalisch (Xi irriterend), bijgevolg ogen en huid beschermen.
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

opslag kan de verharding merkbaar vertraagd worden.

## 10. Algemene opmerkingen

### Telefonisch advies

Telefonisch advies berust steeds op de beschikbare informatie in onze actuele technische databladeren en in de courante geldende normen. Telefonisch advies is pas bindend na schriftelijke bevestiging. Deze volgt uiteraard op eenvoudige schriftelijke vraag.

### Geldigheid van de technische databladeren

Alle gegevens van deze technische informatie baseren op exacte proeven door onze applicatie- en ontwikkelingsafdeling en op de hieruit gewonnen inlichtingen alsook op in de praktijk opgedane ervaring. Een garantie voor de algemene geldigheid van afzonderlijke data en aanbevelingen kunnen we gezien de verschillende verwerkingsvoorwaarden niet geven. Steeds de algemene richtlijnen van de bouwtechniek in acht nemen. BAYOSAN heeft het recht op aanpassingen, die de technische vooruitgang en de verbetering van het product of zijn toepassing tot doel hebben. Met publicatie van deze technische informatie zijn verliezen vroegere versies hun geldigheid. Voor bijkomende toelichtingen, ook bij het gebruik van machines, verstrekken onze technische medewerkers graag vrijblijvend advies. Bestekteksten zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

## 11. Leveringsvorm en Kleuren

- 25 kg papierzak
- 42 zakken per pallet (1.05 to)

## 12. Opslag

Droog en tegen weersinvloeden beschermd. Opslag moet daarom droog, indien mogelijk op houten roosters en in afgesloten verpakkingen plaatsvinden. Niet langer dan 3 maanden opslaan. Door ondeskundige en/of te lange

---

*Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit datablad vervangt alle voorgaande databladeren.*

---

**RENOFORT nv**  
**Lindestraat 27**  
**B-8870 Izegem**  
**Tel.: +32/51/33.10.21**  
**Fax: +32/51/33.10.25**  
**info@renofort.be**