

BAYOSAN

Krabpleister

KRP 03/04



1. Productbeschrijving

Minerale, natuurwitte of ingeleurde krabpleister als dikke afwerkingspleister.

2. Eigenschappen

- Optimale waterdampdoorlaatbaarheid door open structuur.
- In 2 structuur types 3 mm en 4 mm verkrijgbaar.
- Ongevoelig voor vervuiling door de grote specifieke oppervlakte.
- Zonder kunststof toevoegingen.
- Vrij van schadelijke stoffen.
- Verwerking met de machine.
- Waterafstotend uitgerust

3. Toepassingen

3.1. Toepassingsdomein

- Nieuwbouw en sanering
- Als afwerkingslaag bij gevelbepleistering op alle courante onderpleisters en op opgeruwde isolatiepleisters.
- Geen verlaag nodig.
- Op plinten te gebruiken wanneer een goede waterafvoer aanwezig is.

3.2. Ondergrond

- Cementgebonden en minerale ondergrond

4. Technische Data

Samenstelling	Kwartzand, kalk, wit cement en additieven voor een betere verwerking. Ingekleurde pleisters bevatten kalk-, cement- en lichtechte pigmenten
Korrelgrootte	KRP 03: 0-3 mm KRP 04: 0-4 mm
Sterkteklasse	Pleistemortelgroep P I c volgens DIN 18 550, sterkte > 1.0 N/mm ²
μ-waarde	10-15
Aanmaakwater	KRP 03: 5.5-6.5 l/zak

	KRP 04: 5-6 l/zak
Verbruik KRP 03	Ca. 18 kg/m ² voor 12 mm laagdikte (ca. 1.4 m ² /zak)
KRP 04	Ca. 22 kg/m ² voor 15 mm laagdikte (ca. 1.1 m ² /zak)

5. Kwaliteit

- Permanente controle tijdens het productieproces
- Nauwgezette ingangscntrole van alle grondstoffen
- Gecertificeerd en via TÜV gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem volgens EN ISO 9001 alsook volgens milieunorm ISO 14001

6. Systeemopbouw

- BAYOSAN EST 007/01-04 edelwit Structo, zuiver wit door toeslag van marmierzand
- BAYOSAN ESF 01-03 Edelwit Structo Fascina Zuiver witte decoratiepleister met hoge abrasieweerstand
- BAYOSAN DG 27 Decoratieve Grondlaag wit/getint als gekleurde ondergrondvoorbehandeling en voor de afstemming van de zuigkracht

7. Voorbereiding van de Ondergrond

De ondergrond heeft voldoende draagkracht en oppervlaktehechting. Cementgebonden ondergronden moeten vrij zijn van cementsluier, losse delen, stof, olie, vet en scheidingsmiddelen.

De onderliggende pleisterlagen moeten volledig verhard zijn. De ondergrond moet gelijkmatig droog zijn. Beton- of vezelcementplaten vooraf met een geschikte hechtlaag voorbereiden, bijv. BAYOSAN MC 55 W MultiContact Contactmortel. Sterk zuigende ondergrond vooraf bevochtigen. Erg stofferige ondergrond met BAYOSAN PF 05 Pleisterversteviger behandelen.

Niet geschikt voor gipshoudende ondergrond en gipskartonplaten.

8. Verwerkingsrichtlijnen

KRP 03/04 kunnen met de hand worden verwerkt. Kleine hoeveelheden met de handmenger aanmaken. Bij grote oppervlaktes is een pleistemachine aanbevolen. Aanmaken met zuiver water, zonder additieven. Bij het aanmaken steeds letten op een propere machine, recipiënt en gereedschap. KRP 03/04 in gebruikelijke consistentie verwerken. Bij verwerking van meerdere paletten afwisselend zakken van verschillende paletten nemen.

Laagdiktes zo kiezen dat na het krabben een laagdikte van 10 mm overblijft. De verse pleister altijd met een getand plakspaan aanbrengen, om luchtinluitsels te vermijden. Wanneer de pleister voldoende heeft aangetrokken (afhankelijk van de weersomstandigheden), kan de pleister worden gekrabd.

Isolatiepleisters voorbereiden met een hechtlaag BAYOSAN MC 55 W MultiContact Contactmortel (3-5 mm dikte). Isolatiepleisters moeten voldoende uitgehard zijn.

Werkvlakken niet kiezen in functie van de stellingindeling om aftekenen van de stelling te vermijden.

Niet verwerken bij gevel- en luchttemperatuur lager dan 5 °C.

De geldende normen, voorschriften en richtlijnen in acht nemen.

9. Nabewerking

- Beschermen tegen zonnestraling. Bij snelle uitdroging (wind, zon) verschillende malen herbevochtigen en/of stelling ommantelen met steigerdoek.
- Door de hoge weerbestendigheid verkrijgt men bij normale omgevingsvoorwaarden ook zonder verflaag een uitstekende bestendigheid.
- Gereedschap na gebruik onmiddellijk reinigen.

10. Veiligheidsmaatregelen

- Gelieve voor verwerking van KRP 03/04 het etiket en het veiligheidsinformatieblad te raadplegen en de geldende wetgeving te respecteren.
- BAYOSAN KRP 03/04 bevat geen schadelijke toeslagstoffen.

- De binders kalk en cement reageren met water alkalisch, bijgevolg ogen en huid beschermen.
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Chromaatarm volgens TRGS 613.

11. Algemene opmerkingen

Telefonisch advies

Telefonisch advies berust steeds op de beschikbare informatie in onze actuele technische databladeren en in de courante geldende normen. Telefonisch advies is pas bindend na schriftelijke bevestiging. Deze volgt uiteraard op eenvoudige schriftelijke vraag.

Geldigheid van de technische databladeren

Alle gegevens van deze technische informatie baseren op exacte proeven door onze applicatie- en ontwikkelingsafdeling en op de hieruit gewonnen inlichtingen alsook op in de praktijk opgedane ervaring.

Een garantie voor de algemene geldigheid van afzonderlijke data en aanbevelingen kunnen we gezien de verschillende verwerkingsvoorwaarden niet geven. Steeds de algemene richtlijnen van de bouwtechniek in acht nemen. BAYOSAN heeft het recht op aanpassingen, die de technische vooruitgang en de verbetering van het product of zijn toepassing tot doel hebben. Met publicatie van deze technische informatie zijn verliezen vroegere versies hun geldigheid.

Voor bijkomende toelichtingen, ook bij het gebruik van machines, verstrekken onze technische medewerkers graag vrijblijvend advies.

Bestekteksten zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

12. Leveringsvorm en Kleuren

Leveringsvorm:

- 25 kg papierzak
- 42 zakken per pallet (1.05 to)

13. Opslag

Droog en tegen weersinvloeden beschermd. Niet langer dan 3 maanden opslaan.

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit datablad vervangt alle voorgaande databladen.

RENOFORT nv
Lindestraat 27
B-8870 Izegem
Tel.: +32/51/33.10.20
Fax: +32/51/33.10.25
renofort@skynet.be