

BAYOSAN

Vitol Leempleister Hechtlaag

VL 14 H



1. Productbeschrijving

Natuurlijke grondlaag voor de hechting van leempleister.

2. Eigenschappen

- Hechtlaag voor leempleister, ook tussen leempleisterlagen
- Vrij van schadelijke stoffen, zonder additieven
- Optimaliseert de zuigkracht van de ondergrond
- Biologisch en ecologisch zuiver materiaal
- Natuurlijke regeling van het woonklimaat
- Waterdampdoorlaatbaar en capillair geleidend

3. Toepassingen

3.1. Toepassingsdomein

- Alle soorten metselwerk, ruw beton en minerale onderpleisters
- Renovatie, monumentenzorg, nieuwbouw
- Grondlaag voor het gebruik van wapeningsweefsels (jute) en pleisterdragere
- Verwerkbaar met de machine

3.2. Ondergrond

- Leemhoudende of minerale ondergrond

4. Technische Data

Samenstelling	Leemgrondlaag met een hoog gehalte aan toon. Geen toevoegingen.
Korrelgrootte	0-1.2 mm
Aanmaakwater	12-13 l/25-kg-zak
Verbruik	ca. 1.1 kg/m ² per mm laagdikte ca. 22 m ² /zak bij 1 mm laagdikte

5. Kwaliteit

- Permanente controle tijdens het productieproces
- Nauwgezette ingangscntrole van alle grondstoffen
- Gecertificeerd en via TÜV gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem volgens EN ISO 9001 alsook volgens milieunorm ISO 14001

6. Systeemopbouw

- Egalisatie- en onderpleister BAYOSAN VL 14 G Vitol Leem-onderpleister
- BAYOSAN VL 14 F Vitol fijne leempleister onder-, boven- of éénlaagse pleister voor homogene ondergrond
- BAYOSAN VL 14 E Vitol extra fijne afwerkingspleister
- BAYOSAN AG 01 wapeningsweefsel (glasvezel) om de pleister tegen scheurvorming te beschermen

7. Voorbereiding van de Ondergrond

De ondergrond moet stevig, dragend, vrij van stof en vuil en droog zijn. Onderpleisters moeten voldoende uitgehard zijn. Het te bepleisteren oppervlak moet egaal opgedroogd zijn.

Nauwelijks zuigende ondergrond, zoals bijv. glad betonoppervlak, moet worden voorbehandeld met een geschikte hechtlaag, bijv. met BAYOSAN HM 50 Hechtmortel. Giphoudende ondergrond is niet geschikt.

8. Verwerkingsrichtlijnen

De hoeveelheid toe te voegen water per zak bedraagt ca. 12-13 l (richtwaarde, de precieze hoeveelheid toe te voegen water moet worden afgestemd op de in de praktijk gehanteerde consistentie). De grondlaag aanmaken tot een smeug mengsel (consistentie van yoghurt). Niet mengen met andere materialen. BAYOSAN VL 14 H Vitol Leempleister Hechtlaag kan met de hand verwerkt worden, waarbij kleine hoeveelheden met de mixer gemengd kunnen worden (eerst water, dan leem). Bij grote oppervlaktes is een pleistermachine aanbevolen. Vóór de

verwerking alle kalk- en cementresten uit de machine verwijderen. De leidingen voorspoelen met BAYOSAN VL 14 H Viton Leempleister Hechtlaag. De hechtlaag met de blokkwast of via de machine over het volledige oppervlak gelijkmatig verdelen.

De pleisterdikte van de grondlaag bedraagt normaliter 1-2 mm. De laagdikte is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. Afhankelijk van de porositeit verschillende lagen aanbrengen.

Wapeningsweefsel (bijv. BAYOSAN AG 01 Wapeningsweefsel, juteweefsel) in het bovenste derde van de verse laag aanbrengen.

Bij een laagse verwerking over de naden van onderliggende platen een strook wapeningsweefsel inwerken. Een eerste laag BAYOSAN VL 14 H Viton Leempleister Hechtlaag aanbrengen, zonder plooiën het weefsel inleggen, vervolgens een tweede laag BAYOSAN VL 14 H Viton Leempleister Hechtlaag aanbrengen.

Niet verwerken indien de temperatuur van de muur of de lucht minder bedraagt dan +5 °C.

De geldende normen, voorschriften en richtlijnen in acht nemen.

9. Nabewerking

- BAYOSAN VL 14 H Viton Leempleister Hechtlaag vraagt geen speciale nabewerking. Beschermen tegen te snelle uitdroging. Steeds de volgende pleisterlaag op de vochtige, goed hechtende grondlaag aanbrengen.
- Droge oppervlakken kunnen na bevochtiging verder bewerkt worden.

10. Veiligheidsmaatregelen

- Gelieve voor verwerking van BAYOSAN VL 14 H Viton Leempleister Hechtlaag het etiket en het veiligheidsinformatieblad te raadplegen en de geldende wetgeving te respecteren.
- BAYOSAN VL 14 H Viton Leempleister Hechtlaag bevat geen schadelijke toelagstoffen.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en indien nodig deskundig medisch advies inwinnen.

11. Algemene opmerkingen

Telefonisch advies

Telefonisch advies berust steeds op de beschikbare informatie in onze actuele technische databladen en in de courante geldende normen. Telefonisch advies is pas bindend na schriftelijke bevestiging. Deze volgt uiteraard op eenvoudige schriftelijke vraag.

Geldigheid van de technische databladen

Alle gegevens van deze technische informatie baseren op exacte proeven door onze applicatie- en ontwikkelingsafdeling en op de hieruit gewonnen inlichtingen alsook op in de praktijk opgedane ervaring.

Een garantie voor de algemene geldigheid van afzonderlijke data en aanbevelingen kunnen we gezien de verschillende verwerkingsvoorwaarden niet geven. Steeds de algemene richtlijnen van de bouwtechniek in acht nemen. BAYOSAN heeft het recht op aanpassingen, die de technische vooruitgang en de verbetering van het product of zijn toepassing tot doel hebben. Met publicatie van deze technische informatie zijn verliezen vroegere versies hun geldigheid.

Voor bijkomende toelichtingen, ook bij het gebruik van machines, verstrekken onze technische medewerkers graag vrijblijvend advies.

Bestekteksten zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

12. Leveringsvorm en Kleuren

Leveringsvorm:

- 25 kg papierzak
- 42 zakken per pallet (1.05 to)

13. Opslag

Droog en tegen weersinvloeden beschermd, indien mogelijk op houten roosters en in afgesloten verpakking. Het product is onbeperkt houdbaar.

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit datablad vervangt alle voorgaande databladen.

RENOFORT nv
Lindestraat 27
B-8870 Izegem
Tel.: +32/51/33.10.20
Fax: +32/51/33.10.25
renofort@skynet.be