

Productprofiel

Toepassing Voor de plaatsing van kimnaden als componente van het afdichtingssysteem. Voor de herstelling van oneffenheden, holtes en voegen in het metselwerk.

Samenstelling Fabrieksklare kunstharsgemodificeerde mortel, waterafstotend.

Eigenschappen Bijna krimpvrije uitharding, zeer goede hechting, na uitharding waterafstotend.

Toepassingsgegevens

Verwerkbaarheid Ongeveer 2 u ,stollingsbegin 3 u, stollingseinde 4 u. Na ongeveer 28 dagen doorgehard.

Bedrijfsbescherming werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril

Aanbrengmethode metselen, pleisteren, voegen

Aanbrengdikte Ca. 1,8 kg/l in holtes, ca. 2,0 kg/m voor kimnaden

Ondergrondbehandeling De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling en bitumen. In ieder geval ondergrond vooraf voldoende nat maken.

Gereedschap Truweel, plakspaan, voeger, spons

Procestemperatuur Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.

Opmerking Bij het aanmaken van de mortel het product minstens 3 minuten zonder onderbreking met het aanmaakwater omroeren. Daarna enkele minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren. Tijdens de uitharding mag de mortel niet uitdrogen. Indien nodig de mortel afdekken of herbevochtigen.

Reiniging van Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard gereedschap mechanisch.

Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Mengverhouding op 25 kg mortel ongeveer 3 liter water, afhankelijk van de omstandigheden ca. 1 l water door 1 l RF MACOPLUS Concentraat vervangen

Consistentie poeder

Begaanbaarheid na 1 dag voor verdere bewerking

Belastbaarheid na 1 dag


Krimp na 90 dagen ca. 0,06 %

Druksterkte na 28 dagen ca. 60 N/mm²

Bestrijikbaarheid na 4 u met Afdichtingsmortel

Vorst- en dooizoutbestendigheid ja, ook zeewaterbestendig

RF BarrièreMortel



Technisch Informatieblad


Koop/bestelling/informatie

Verpakking	25-kg-zak, 40 x 25 kg per pallet
Artikelnummer	809502604
Opslag van afvalstoffen	via bouwafval
Opslag	Het product kan origineel verpakt twee jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden. Vorstongevoelig.

Veiligheid

Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren S 24 Aanraking met de huid vermijden S 25 Aanraking met de ogen vermijden S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 37 Draag geschikte handschoenen

RF BarrièreMortel



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be