

Productprofiel

Toepassing Opvullen van holtes en boringen in metselwerk en minerale materialen. Bevordert de reactie tussen het metselwerk en injectievloeistoffen zoals RF CapInject.

Samenstelling Poedervormig barrièremiddel met een aangepast gehalte alkalireactief kiezelzuur en metasilikaten.

Eigenschappen Hydraulisch verhardende reactieve mortel, vorst- en doozoutbestendig.

Toepassingsgegevens

Verwerkbaarheid Ongeveer 1 u ,stollingsbegin 1,5 u, stollingseinde 2 u. Tijden sterk afhankelijk van het watergehalte. Na ongeveer 28 dagen doorgehard.

Bedrijfsbescherming werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril

Aanbrengmethode gieten

Aanbrengdikte Ca. 1,3 kg/l in holtes

Ondergrondbehandeling De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling en bitumen.

Gereedschap Trechter, leiding, emmer, menger, boorhamer, boor

Procestemperatuur Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.

Opmerking Bij het aanmaken van de mortel het product minstens 3 minuten zonder onderbreking met het aanmaakwater omroeren. Drukloos in de holte vullen. Kan worden ingezet om de reactie van injectievloeistoffen te versnellen.

Reiniging van Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard gereedschap mechanisch.


Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Consistentie poeder

Mengverhouding op 25 kg mortel ongeveer 8 liter water

Vorst- en doozoutbestendigheid ja, ook zeewaterbestendig


RF BoorgatMortel



Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	25-kg-zak, 40 x 25 kg per pallet
Artikelnummer	809502607
Opslag van afvalstoffen	via bouwafval
Opslag	Het product kan origineel verpakt twee jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden. Vorstongevoelig.
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren S 13 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder S 24 Aanraking met de huid vermijden S 25 Aanraking met de ogen vermijden S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 37 Draag geschikte handschoenen

RF BoorgatMortel



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Lindestraat 27
B-8870 Izegem
Tel.: +32 (0)56 50 41 01
Fax: +32 (0)56 50 62 05
info@renofort.be