


Productprofiel	
Toepassing	Basislaag voor Elastic.
Samenstelling	Elastic Primer bestaat uit diphenylmethaan -4,4 diisocyaan-prepolymeer.
Eigenschappen	Elastic Primer vormt een elastische, slijtvaste en uiterst chemicaliënbestendige impregnering en verzegeling. De basislaag is bestand tegen olie, brandstoffen, melk- en citroenzuur, xylolen, alcohol en verscheidene zoutoplossingen.
Toepassingsgegevens	
Verwerkingstijd	Uitdroging (bij +20 °C en 65% rel. vochtigheid): stofdroog na 3 uur, na te werken na ongeveer 5 uur, begaanbaar na ongeveer 2 dagen, berijdbaar na 7 dagen.
Bedrijfsbescherming	werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril en masker
Aanbrengmethode	rollen, strijken of spuiten
Vereiste aantal lagen	1.
Schoonmaakmiddel	Epoxy-Reiniger RF 2027
Eigenschappen van de ondergrond	De ondergrond moet vrij van scheidingslagen zijn.
Procestemperatuur	vanaf +5°C
Gereedschap	kwast, rol of spuittoestel
Reiniging van gereedschap	onmiddellijk na gebruik met Epoxy-Reiniger RF 2027
Belangrijke opmerking	Hecht ook op een vochtige ondergrond. Bij de verwerking voor goede ventilatie zorgen. Niet onder +5°C verwerken.
Biologisch/chemisch/fysische gegevens	
Basis	polyisocyaan-prepolymeer.
Begaanbaarheid	na ongeveer 2 dagen
Belastbaarheid	na ongeveer 7 dagen
Dichtheid	ongeveer 1,0 g per ml
Vorst- en dooizout-Bestendig	ja
Gevaarstofklasse	gevaarstof. Aanwijzingen op het etiket opvolgen.
Consistentie	Vloeibaar.
Geleidbaarheid	Niet geleidend.
Oplosmiddel	Ja.
Overstrijkbaarheid	Na ongeveer 5 uur.


RF Elastic Primer



Technisch gegevensblad

.Koop/bestelling/informatie	
Contactpersoon	RENOFORT nv
Artikelnummer	808502904
Opslag van afvalstoffen	uitgedroogd via bouwafval
Verpakking	4-l blikken jerrycan.
Opslag	Elastic Primer kan origineel verpakt ten minste 6 maanden na levering zonder kwaliteitsverlies opgeslagen worden (zie leverdatum op leverbon). Koel, en droog opslaan. Geopende Elastic Primer binnen 1 week verwerken (tussentijds goed sluiten).

RF Elastic Primer



Technisch gegevensblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 (0)56 50 41 01
Fax: +32 (0)56 50 62 05
info@renofort.be