

Productprofiel

Toepassing	Reparatiegietmortel voor verankering en opvulling in binnen- en buitengebruik.
Samenstelling	Droge gebruiksklare mortel op basis van cement
Eigenschappen	Snelhardend en krimparm. Vrij van chlorides, zwavel en soda. Goed geschikt voor staalverankering. Zeewaterbestendig. Hoge eindsterkte. Vorst- en doozoutbestendig.


Toepassingsgegevens

Bescherming	oogbescherming, handschoenen
Aanbrengmethode	De droge mortel met water homogeen vermengen en snel aanbrengen met truweel, plamuurmes of door gieten. Tijdens de verharding beschermen tegen uitdroging. Aanmaken met ca. 12 % water (ca. 3 liter water op 25 kg droge mortel) voor plamuur, aanmaken met ca. 15 % water (ca. 3,75 liter water op 25 kg droge mortel) voor gietmortel
Vereiste aantal lagen	Verbruik ca. 2,0 kg per liter holle ruimte
Schoonmaakmiddel	water
Eigenschappen van de ondergrond	De ondergrond moet mineraal (geen gips), goed absorberend en schoon zijn. Losse onderdelen en scheidingsmiddelen (verfresten, olie, vet, ontkistingsolie, roest, enz.) verwijderen. Zuigende ondergronden eerst tot een matte glans bevochtigen.
Procestemperatuur	Vanaf + 5 °C.
Gereedschap	truweel, plamuurmes, emmer
Reiniging van gereedschap	onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard mechanisch
Belangrijke opmerkingen	De gietmortel kan worden gebruikt als versneller voor cementgebonden mortel, chape, pleister enz. Afhankelijk van de gewenste verhardingstijd 10 tot 30 % van RF Gietmortel droog bijmengen.

Biologisch / chemisch / fysische gegevens

Basis	Droge mortel op basis van cement
Belastbaarheid	<p>Het product hard in 5 à 10 minuten uit. De volgende bewerking kan reeds na 3 h gebeuren. Begaanbaar na 24 h. Wanneer de gietmortel voor afwerking wordt gebruikt, moet het oppervlak gedurende 2 dagen tegen versnelde uitdroging worden beschermd (desnoods afdekken met PE-folie).</p> <p>Buigsterkte (12 % water) na 1 h ca. 4,9 N/mm² na 4 h ca. 4,9 N/mm² na 28 dagen ca. 8,1 N/mm²</p> <p>Druksterkte (12 % water) na 1 h ca. 20,7 N/mm² na 4 h ca. 22,9 N/mm² na 28 dagen ca. 41,2 N/mm²</p> <p>Buigsterkte (15 % water) na 1 h ca. 3,4 N/mm² na 4 h ca. 3,9 N/mm² na 28 dagen ca. 8,2 N/mm²</p> <p>Druksterkte (15 % water) na 1 h ca. 14,8 N/mm² na 4 h ca. 18,6 N/mm² na 28 dagen ca. 34,5 N/mm²</p>


RF Gietmortel



Technisch Informatieblad

Koop / bestelling / informatie	
Verpakking	Zak 25 kg
Artikelnummer	809.302.601
Opslag van afvalstoffen	uitgedroogd via bouwafval
Opslag	Koel en droog opslaan. In originele, ongeopende verpakking minstens 24 maanden houdbaar.
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren S 24 Aanraking met de huid vermijden S 25 Aanraking met de ogen vermijden S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 37 Draag geschikte handschoenen

RF GietMortel



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be