


Productprofiel

Toepassing	RENOXIL K29 beschermt gevels tegen regen en vochtigheid en hun gevolgen zoals uitbloeiingen, uitlogen, vervuiling, schimmels, mos, vorstschade en verminderde isolatie. RENOXIL K29 vormt tegelijkertijd een dampdoorlaatbare impregnatie. Het product is geschikt voor elke goed absorberende en minerale ondergrond, bijv. metselwerk, beton, cement, estrik, kalkpleister, kalkzandsteen, natuursteen, gasbeton en vezelcement
Samenstelling	Silaan/siloxaan-mengsel in een aromaatvrij en reukloos organisch oplosmiddel
Eigenschappen	RENOXIL K29 reageert met de luchtvochtigheid of met het nog aanwezige vocht in de ondergrond. Door de reactie ontstaat een stabiel onoplosbaar eindproduct dat zich als een siliconenharsnetwerk afzet op de poriënwand. De ondergrond verkrijgt hierdoor een permanent waterafstotend effect met behoud van de waterdampdoorlaatbaarheid. Deze eigenschappen beletten dat regenwater van buiten naar binnen dringt en waarborgen tegelijkertijd dat vochtigheid naar buiten kan verdampen. Door het optimale werkstofgehalte dringt het materiaal diep in de ondergrond en waarborgt een duurzame bescherming. RENOXIL K29 is UV-, weer-, alkali-, vorst- en dooizoutbestendig.

Renoxil K29

Technisch gegevensblad




Toepassingsgegevens

Bescherming	veiligheidsbril, handschoenen, masker
Aanbrengmethode	RENOXIL K29 wordt in gebruiksklare verpakking geleverd. Overvloedig borstelen, rollen of spuiten (lagedrukpistool). Zorgen voor een vloeistofgordijn dat over het oppervlak vloeit zodat dit volledig wordt verzadigd. De behandeling onderaan beginnen in een strook van 40 cm in een heen- en weergaande beweging.
Vereist aantal lagen	In de meeste gevallen zijn 2 arbeidsgangen aanbevolen, vers-in-vers werken. Verbruik ca. 250 - 1000 g/m ² afhankelijk van indringdiepte en ondergrond.
Schoonmaakmiddel	white spirit
Eigenschappen van de ondergrond	De ondergrond moet mineraal, goed absorberend en schoon zijn; niet geschikt voor gipshoudende ondergrond. Holtes, scheuren en gebrekkige voegen vooraf herstellen. De ondergrond mag droog of licht vochtig zijn en moet oplosmiddelbestendig zijn. De ondergrond eerst reinigen met water onder hoge druk, door zandstralen of chemische behandeling. Aanpalende oppervlakken beschermen en bij contact onmiddellijk reinigen.
Procestemperatuur	van + 10 °C tot + 30 °C
Gereedschap	rol, borstel of spuitpistool
Reiniging van gereedschap	onmiddellijk na gebruik met white spirit, uitgehard mechanisch
Belangrijke opmerkingen	Gedurende verwerking en droging mag het product niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of regen (tot 3 u ná de behandeling).

Renoxil K29

Technisch gegevensblad



Biologisch / chemisch / fysische gegevens	
Vaste stof gehalte	9 %
Uitzicht	kleurloos
Dichtheid	ca. 0.80 kg/l
Vorst- en doozout-bestendigheid	ja
Alkaliweerstand	pH 14
Vlampunt	63 °C
Afpareleffect	ná 4 à 5 u zichtbaar
Veiligheid	Ontvlambaar. Schadelijk voor waterorganismen; kan in wateren op termijn schadelijke gevolgen hebben. Verpakking goed gesloten op een goed geventileerde plaats bewaren. Damp, aerosol niet inademen. Contact met de huid vermijden. Vrijkomen in het milieu vermijden. Voor gebruik veiligheidsinformatieblad raadplegen.
Koop / bestelling / informatie	
Contactpersoon	RENOFORT nv
Artikelnummer	502302501 (25-l-bus)
Opslag van afvalstoffen	uitgedroogd via bouwafval
Opslag	Koel, droog en vorstvrij opslaan. In originele, ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar.

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be