

### Productprofiel

Eigenschappen	Naadloos opdrogende, scheuroverbruggende afdichting.
Samenstelling	Latex-bitumen-emulsie vrij van laagwaardige vulstoffen..
Toepassing	Gebruiksklare spuit- en strijkbare coating voor de buitenafdichting van ondergrondse constructies tegen grondvocht en drukkend water , bijv. in de kelderbouw. Ook voor strookafdichting tussen vloerplaat en opgaande muren


### Toepassingsgegevens

Bedrijfsbescherming	werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril
Aanbrengmethode	Strijken, rollen of spuiten
Aanbrengdikte	in minstens twee lagen, een eventuele schraaplaag niet meegerekend tegen aardvochtigheid: 2 kg/m <sup>2</sup> = ca. 1,2 mm tegen drukkend water: 4 kg/m <sup>2</sup> = ca. 2,4 mm
Ondergrondbehandeling	De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling, grote scheuren en constructiebewegingen. Voor de behandeling hechtingsproeven uitvoeren. Grote holtes, voegen, scheuren en grindnesten met RF Barrièremortel opvullen. Kleinere oneffenheden met een kaleimortel egaliseren. Bij uitstekende bodemplaten holle keel met RF Barrièremortel aanbrengen. Scherpe hoeken afronden.
Controle	na elke laag op ontbrekende plekken of gelijkmatigheid van de laag.
Procestemperatuur	Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.
Gereedschap	Roertoestel, kwast, rol, spuittoestel, borstel
Reiniging van gereedsch.	Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard mechanisch of met epoxy verdunner.
Opmerking	Tijdens de droging mag geen vocht achterwaarts op de afdichting inwerken. Sterke zoninwerking, regen en te snel uitdrogen verhinderen.

### Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Consistentie	pasteus
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 kg/l
Temperatuurbestendig	- 15 °C tot + 100 °C (uitgehard)
Oplosmiddelhoudend	neen
Open tijd	niet van toepassing
Droogtijd	afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
Waterdoorlaatbaarheid	bewezen

## RF LiquiBit




## Technisch Informatieblad

### Koop/bestelling/informatie

Verpakking	25-kg-kunststofemmer, 24 x 25 kg per pallet
Artikelnummer	801501301
Opslag van afvalstoffen	uitgehard via bouwafval
Opslag	Het product kan origineel verpakt een jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten, droog en vorstvrij opgeslagen worden.

### RF LiquiBit



### Technisch Informatieblad

*Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.*

*Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.*

**RENOFORT nv**  
**Rollegemstraat 59**  
**B-8880 Ledegem**  
**Tel.: +32 56 50 41 01**  
**Fax: +32 56 50 62 05**  
**info@renofort.be**