

### Productprofiel

<b>Toepassing</b>	Rapid werd ontwikkeld om de verhardingstijd van alle soorten cement-zand-mengsels (pleister, estrikken, etc.) te verkorten. Bovendien laten zich met behulp van het onvermengd product: scheuren dempen, haken en pluggen inzetten, leuning monteren, en machines verankeren. Verder is het mogelijk zeewaterconstructies te saneren die onder water liggen.
<b>Samenstelling</b>	Rapid is een snel verhardend cementpoeder. Het bevat noch staalcorrosieve bestanddelen zoals chloride, soda, etc. noch waterwellende organische additieve middelen.
<b>Eigenschappen</b>	Verkort de verhardingstijd van alle soorten cement-zand-mengsels. De verhardingstijd is afhankelijk van de dosering (hoeveelheid van de bijmenging) en de gekozen verhardingsfase. Onvermengd verwerkt komt het tot de volgende uitverhardingstijden: Rapid 8 in 8 minuten.


### Toepassingsgegevens

<b>Verharding</b>	Stollingsseinde: Rapid 8 (puur) na ongeveer 8 minuten. Bij menging met cement-zand-mengsels is de verhardingstijd afhankelijk van de dosering.
<b>Aanbrengmethode</b>	plamuren, bijmenging
<b>Aanvullend materiaal</b>	water, eventueel Portlandcement en zand, hechtemulsie
<b>Productalternatief</b>	Repacret fix
<b>Schoonmaakmiddel</b>	water
<b>Ondergrondbehandeling</b>	vooraf voldoende natmaken
<b>Eigenschappen van de ondergrond</b>	De ondergrond moet belastbaar, schoon en vrij van gips en andere scheidingslagen zijn.
<b>Procestemperatuur</b>	vanaf +5°C
<b>Gereedschap</b>	emmer, roertoestel, troffel, betonmolen
<b>Reiniging van gereedschap</b>	onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard mechanisch
<b>Belangrijke opmerking</b>	Steeds slechts zoveel materiaal aanroeren dat in de betreffende verhardingstijd kan worden verwerkt. Rapid met andere verhardingstijden op aanvraag.

### Biologisch/chemisch/fysische gegevens

<b>Basis</b>	poedervormig materiaal op basis van cement
<b>Belastbaarheid</b>	afhankelijk van dosering
<b>Begaanbaarheid</b>	afhankelijk van dosering
<b>Druksterkte</b>	afhankelijk van dosering
<b>Bestrijkbaarheid</b>	na stollingseinde
<b>Consistentie</b>	poeder

## RF Rapid 8



## Technisch Informatieblad


### Koop/bestelling/informatie

Verpakking	15 kg emmer
Artikelnummer	809502609
Verwijdering afvalstoffen	uitgehard via bouwafval
Opslag	RF Rapid 8 kan origineel verpakt 2 jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Het product is vorstongevoelig, moet wel droog opgeslagen worden

### Veiligheid

Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	<b>R 36/38</b> Irriterend voor de ogen en de huid <b>R 43</b> Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	<b>S 2</b> Buiten bereik van kinderen bewaren <b>S 24</b> Aanraking met de huid vermijden <b>S 25</b> Aanraking met de ogen vermijden <b>S 26</b> Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen <b>S 37</b> Draag geschikte handschoenen

## RF Rapid 8



### Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

**RENOFORT nv**  
**Rollegemstraat 59**  
**B-8880 Ledegem**  
**Tel.: +32 56 50 41 01**  
**Fax: +32 56 50 62 05**  
**info@renofort.be**