

Productprofiel

Toepassing	Reparatiemortel voor de herstelling van beton en dekvloeren, ook over grote oppervlakken toepasbaar. Door de kunststofvezelwapening en de krimpvrije uitharding in laagdiktes van 0 tot 20 cm per arbeidsgang verwerkbaar.
Samenstelling	Fabrieksklare krimpgecompenseerde mortel, bindmiddel kunststofvezelgewapend cement.
Eigenschappen	Door een zwellende componenten wordt de gebruikelijke krimp tijdens de uitharding gecompenseerd. Zwaar belastbare mortel, vorst- en dooizoutbestendig.


Toepassingsgegevens

Verwerkbaarheid	ongeveer 150 min. ,stollingseinde: 6 uur. Na ongeveer 28 dagen doorgehard.
Bedrijfsbescherming	werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril
Aanbrengmethode	plamuren, spuiten of aanwerpen
Aanbrengdikte	Ca. 1,7 kg/l in holtes, ca. 17 kg/m ² per cm laagdikte
Ondergrondbehandeling	De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling, grote scheuren en constructiebewegingen. In ieder geval vooraf voldoende nat maken.
Gereedschap	Truweel, plakspaan
Procestemperatuur	Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.
Opmerking	Bij het aanmaken van de mortel het product minstens 3 minuten zonder onderbreking met het aanmaakwater omroeren. Daarna enkele minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren. Tijdens de uitharding mag de mortel niet uitdrogen. Indien nodig de mortel afdekken of herbevochtigen.
Reiniging van	Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard gereedschap mechanisch.

Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Consistentie	poeder
Begaanbaarheid	na 2 dagen voor verdere bewerking
Belastbaarheid	na 2 dagen
Buigsterkte	na 28 dagen ca. 8 N/mm ²
Druksterkte	na 28 dagen ca. 40 N/mm ²
Mengverhouding	op 25 kg mortel ongeveer 4,5 liter water, afhankelijk van de omstandigheden ca. 10 – 20 % RF MACOPLUS Concentraat toevoegen
Bestrijkbaarheid	na uitharding


RF Repacret



Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	25-kg-zak, 40 x 25 kg per pallet
Artikelnummer	809702601
Opslag van afvalstoffen	via bouwafval
Opslag	Het product kan origineel verpakt twee jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden. Vorstongevoelig.
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren S 24 Aanraking met de huid vermijden S 25 Aanraking met de ogen vermijden S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 37 Draag geschikte handschoenen

RF Repacret



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be