

Productprofiel

Toepassing	Ideale pleisterdrager op minerale ondergrond. Vormt een goed hechtende en sterke verbinding tussen ondergrond en saneerpleister. Voor sanering in nieuwbouw en renovatie. Binnen- en buitengebruik. Componente van het afdichtingssysteem.
Samenstelling	Fabrieksklare kunstharsgemodificeerde cementhechtmortel, alkalireactief.
Eigenschappen	Op minerale, gladde en weinig zuigende ondergrond zeer goede hechting. Goed zuigende hechtlaag voor saneerpleisters.


Toepassingsgegevens

Verwerkbaarheid	Ongeveer 2 u ,stollingsbegin 3 u, stollingseinde 5 u. Na ongeveer 28 dagen doorgehard.
Bedrijfsbescherming	werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril
Aanbrengmethode	aanwerpen
Aanbrengdikte	Ca. 8 kg/m ² bij een dekking van ca. 70 %
Ondergrondbehandeling	De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling en bitumen. Bestaande zoutbelaste en weinig coherente bepleistering minstens 80 cm boven de zichtbare vocht- en zoutgrens afkappen. Ondergrond vooraf voldoende nat maken.
Gereedschap	Truweel, menger, emmer
Procestemperatuur	Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.
Opmerking	Bij het aanmaken van de mortel het product ca. 2 minuten zonder onderbreking met het aanmaakwater omroeren. Daarna enkele minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren. Tijdens de uitharding mag de mortel niet uitdrogen. Indien nodig de mortel afdekken of herbevochtigen.
Reiniging van	Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard gereedschap mechanisch.

Biologisch/chemisch/fysische gegevens

Mengverhouding	op 30 kg mortel ongeveer 6 liter water, afhankelijk van de omstandigheden een deel van het water door RF Macoplus Concentraat vervangen
Consistentie	poeder
Soortelijk gewicht	aangemaakt ca. 1,83 kg/dm ³
Bestrijikbaarheid	na ca. 1 dag uitharding
Waterindringing h	12 mm, na 1 u (> 5 mm volgens WTA) volledig bij 5 u contact, na 24 u
Druksterkte	na 28 dagen ca. 15,4 N/mm ²
Buigsterkte	na 28 dagen ca. 4,1 N/mm ²
Vorst- en dooizout- bestendigheid	ja


RF SpuitPleister



Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	30-kg-zak, 40 x 30 kg per pallet
Artikelnummer	809502610
Opslag van afvalstoffen	via bouwafval
Opslag	Het product kan origineel verpakt twee jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden. Vorstongevoelig.
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren S 22 Stof niet inademen S 24 Aanraking met de huid vermijden S 25 Aanraking met de ogen vermijden S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen S 37 Draag geschikte handschoenen S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

RF SpuitPleister



Technisch Informatieblad

Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.

Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.

RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 (0)56 50 41 01
Fax: +32 (0)56 50 62 05
info@renofort.be