

### Productprofiel

**Toepassing** Voor het afwerken tot effen, gewreven oppervlakken op RF SaneerPleister grijs. Voor sanering in nieuwbouw en renovatie. Binnen- en buitengebruik. Ook voor plintpleister.

**Samenstelling** Fabrieksklare kunststofgemodificeerde plamuurmortel.

**Eigenschappen** Dampdoorlaatbaar, zoutbestendig, waterafstotend.

### Toepassingsgegevens

**Verwerkbaarheid** Ongeveer 1 u afhankelijk van de weeromstandigheden. Na ongeveer 28 dagen doorgehard.

**Bedrijfsbescherming** werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril

**Aanbrengmethode** pleisteren, plamuren

**Aanbrengdikte** Ca. 1,5 tot 2,0 kg/m<sup>2</sup>

**Ondergrondbehandeling** Rechtstreeks op de verse, voldoende uitgeharde saneerpleister.

**Gereedschap** Plakspaan, menger, emmer, spons

**Procestemperatuur** Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.

**Opmerking** Bij het aanmaken van de mortel het product ca. 2-3 minuten zonder onderbreking met het aanmaakwater omroeren. Daarna enkele minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren. Met de hand in laagdiktes van 2 à 3 mm aanbrengen. Tijdens het uitharden aftrekken of wrijven. Tijdens de uitharding mag de mortel niet uitdrogen. Indien nodig de mortel afdekken of herbevochtigen. In gelijkmatige laagdiktes aanbrengen. Niet met een dampdichte laag afwerken.

**Reiniging van** Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard gereedschap mechanisch.

### Biologisch/chemisch/fysische gegevens

**Mengverhouding** Op 25 kg mortel ongeveer 6 liter water

**Consistentie** poeder

**Soortelijk gewicht** aangemaakt ca. 1,4 kg/dm<sup>3</sup>

**Bestrijikbaarheid** enkel met dampdoorlaatbare eindlagen

**Waterindringing h** ca. 3-5 mm


**Druksterkte** na 28 dagen ca. 2-2,5 N/mm<sup>2</sup>

**Waterdampdiffusie**

-coëfficiënt  $\mu$  < 18

**Vorst- en doozoutbestendigheid** ja


## RF Saneer- Fijnplamuur



### Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	25-kg-zak, 40 x 25 kg per pallet
Artikelnummer	809502611
Opslag van afvalstoffen	via bouwafval
Opslag	Het product kan origineel verpakt twee jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden. Vorstongevoelig.
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	Bevat cement/kalkhydraat
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	<b>R 36/38</b> Irriterend voor de ogen en de huid <b>R 43</b> Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	<b>S 2</b> Buiten bereik van kinderen bewaren <b>S 22</b> Stof niet inademen <b>S 24</b> Aanraking met de huid vermijden <b>S 25</b> Aanraking met de ogen vermijden <b>S 26</b> Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen <b>S 37</b> Draag geschikte handschoenen <b>S 46</b> In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

## RF Saneer- Fijnplamuur



### Technisch Informatieblad

*Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.*

*Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.*

**RENOFORT nv**  
**Lindestraat 27**  
**B-8870 Izegem**  
**Tel.: +32 (0)56 50 41 01**  
**Fax: +32 (0)56 50 62 05**  
**info@renofort.be**