

### Productprofiel

**Toepassing** Opnieuw bepleisteren van vochtig metselwerk met vorst- en zoutschade. Voor sanering in nieuwbouw en renovatie. Binnen- en buitengebruik, incl. afwerking van de plint. Ideaal voor monumentenzorg door de buffering van zouten en de voorkoming van condensatie aan het pleisteroppervlak. Componente van het bestrijdingssysteem tegen opstijgend grondvocht en van het afdichtingssysteem.

**Samenstelling** Fabrieksklare kunstharsgemodificeerde hydraulische pleistermortel.

**Eigenschappen** Dampdoorlaatbaar, zoutbestendig, waterafstotend. Hoog poriëngehalte. Laag soortelijk gewicht. De poriën laten opslag van zouten toe en voorkomen condenswater aan het pleisteroppervlak. Overtreft de eisen van WTA 2-2-91/D. Goede isolatiewaarde.

### Toepassingsgegevens

**Laagdikte** min. 20 mm

**Bedrijfsbescherming** werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril

**Aanbrengmethode** pleisteren

**Aanbrengdikte** Ca. 15 kg/m<sup>2</sup> bij 2 cm laagdikte

**Ondergrondbehandeling** De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling en bitumen. Bestaande zoutbelaste en weinig coherente bepleistering tot minstens 80 cm boven de zichtbare vocht- en zoutgrens verwijderen. Bij zware zoutbelasting de ondergrond vooraf behandelen met RF Antisulfaat zoutneutraliserende impregnering. RF SpuitPleister in een open structuur tot volledig dekkend aanbrengen. Ondergrond vooraf voldoende nat maken.

**Gereedschap** Truweel, plakspaan, voeger, spons, dwangmenger

**Procestemperatuur** Vanaf +5°C. In geen geval bij vorst verwerken.

**Opmerking** Bij het aanmaken van de mortel het product voor een optimale poriënverdeling ca. 2 minuten zonder onderbreking met het aanmaakwater omroeren. Daarna enkele minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren. Na het afrijen niet opwrijven om een cementshuid te vermijden. Niet geschikt als plintpleister. Niet afwerken met een dampdichte laag. Tijdens de uitharding mag de mortel niet uitdrogen. Indien nodig de mortel afdekken of herbevochtigen. Machineverwerkbaar.

**Reiniging van** Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard gereedschap mechanisch.

### Biologisch/chemisch/fysische gegevens

**Mengverhouding** op 15 kg mortel ongeveer 5 liter water, afhankelijk van de ondergrond

**Consistentie** poeder

**Soortelijk gewicht** droge mortel 0,65 kg/dm<sup>3</sup>  
aangemaakt ca. 0,81 kg/dm<sup>3</sup>

**Porositeit** ca. 60 vol.%

**Buigsterkte** na 28 dagen ca. 1,5 N/mm<sup>2</sup>

**Druksterkte** na 28 dagen ca. 3,0 N/mm<sup>2</sup>

**Bestrijikbaarheid** enkel met dampdoorlaatbare systemen


**Vorst- en dooizout-  
bestendigheid** ja

**Korrel** 2 mm

**Waterindringing** h < 5 mm

**Waterdampdiffusie-  
coëfficiënt** μ < 12


## RF SaneerPleister Universeel



### Technisch Informatieblad

Koop/bestelling/informatie	
Verpakking	15-kg-zak
Artikelnummer	809502612
Opslag van afvalstoffen	via bouwafval
Opslag	Het product kan origineel verpakt twee jaar na levering zonder kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden. Vorstongevoelig.
Veiligheid	
Gevaarlijke stoffen	Portlandcement
Persoonl. bescherming	Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
Gevaarsaanduiding	<b>R 36/38</b> Irriterend voor de ogen en de huid <b>R 43</b> Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Veiligheidsaanbeveling	<b>S 2</b> Buiten bereik van kinderen bewaren <b>S 22</b> Stof niet inademen <b>S 24</b> Aanraking met de huid vermijden <b>S 25</b> Aanraking met de ogen vermijden <b>S 26</b> Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen <b>S 37</b> Draag geschikte handschoenen <b>S 46</b> In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

## RF SaneerPleister Universeel



### Technisch Informatieblad

*Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt.*

*Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.*

**RENOFORT nv**  
**Rollegemstraat 59**  
**B-8880 Ledegem**  
**Tel.: +32 (0)56 50 41 01**  
**Fax: +32 (0)56 50 62 05**  
**info@renofort.be**