

# SOFT

## Graffitiverwijdering

## Technisch Datablad

	Minerale ondergrond	Gevoelige, gladde opp.	Opp. met beschermlaag
<b>Voorkeur</b>	Graffiticlean	Soft	Soft
<b>1<sup>e</sup> alt.</b>	Cocopasta	Cocopasta	Cocopasta
<b>2<sup>e</sup> alt.</b>	Liquid	Liquid	Graffiticlean
<b>3<sup>e</sup> alt.</b>	Cracker	Cracker	Cracker

Vlampunt	> 50 °C
Densiteit	1.007 kg/l

### 1. Eigenschappen

- Chloorkoolwaterstofvrije graffitiverwijdering op basis van traag verdampende esters en andere oplosmiddelen.
- Bijzonder geschikt voor de verwijdering van graffiti op gevoelige, kortstondig oplosmiddelbestendige oppervlakken en van macs permanente graffitibeschermining (zoals de 2-componenten beschermlakken)

### 2. Toepassingen

#### 2.1. Toepassingsdomein

- Verwijderen van: spraylakken op basis van nitro-combinaties, kunststoffen en acryl.
- Binnen en buitengebruik.

#### 2.2. Ondergrond

- alle gladde minerale ondergrond
- duurzaam of kortstondig oplosmiddelbestendige ondergrond
- keramiek
- glas
- film
- aluminium
- macs 2-component beschermlakken

#### Technische limiet:

plexiglas (afhankelijk van het type – te testen), sterk oplosmiddelgevoelige ondergronden.  
 Voor de verwijdering van spraylakken op basis van bitumen of carrosserie-  
 steenslagbeschermining bevelen we ons speciaal oplosmiddel COCOPASTA aan.

### 3. Technische Data

Viscositeit	vloeibaar
Kleur	helder
pH-waarde	neutraal

### 4. Verbruik

afhankelijk van ondergrond en verfsoort 100 - 300 ml/m<sup>2</sup>

### 5. Werking

SOFT graffitiverwijdering lost de binders van te verwijderen graffiti op, zodat deze zich gemakkelijk laten afwassen. Om een goed oplozend vermogen te bereiken, is vooral een voldoende verzadiging van het oppervlak van belang. De opgeloste graffiti steeds op het optimale tijdstip verwijderen (minimale reinigingskosten).

#### Hinderlijke invloeden:

Vochtige ondergrond, regen, tocht, lage temperaturen, zeer sterk zuigende ondergrond, gebrekkige ventilatie tijdens verwerking binnen.

#### Bevorderlijke invloeden:

Warme temperaturen.

### 6. Applicatie

Op een onopvallende plaats de bestendigheid van de ondergrond testen alvorens grote oppervlakken te behandelen!

LIQUID graffiti-verwijdering is klaar voor gebruik en mag niet worden aangepast.

Oppervlak besproeien en met een doek, borstel of spons gelijkmatig verdelen.

### 7. Verwijdering van opgelost graffiti

Afhankelijk van de ondergrond enkele seconden tot verschillende minuten laten inwerken.

Opgeloste verf met Powerfluid reinigingsmiddel en 10 delen warm water (ca. 40 °C) met een spons afwassen. Met zuiver water naspoelen.

Opmerking:

Wanneer SOFT Graffitiverwijdering niet tot een optimaal resultaat leidt, kan de verwijdering worden getest met andere producten uit de antigrffiti testbox.

## 8. Reiniging en Afvalverwijdering

### *Algemeen:*

Steeds voor begin van de werken overleg plegen met de plaatselijke overheid. Afvalwater (mengsel van opgeloste verf en reinigingsmiddel) kan meestal na scheiding van de vaste stoffen (zandfilter, sedimentatie, ...) naar het rioleringsnetwerk worden afgeleid. Certificaten over de biologische afbreekbaarheid zijn beschikbaar.

## 9. Veiligheidsmaatregelen

Gelieve voor verwerking van SOFT het veiligheidsinformatieblad en het etiket te raadplegen en de geldende wetgeving te respecteren.

Bevat: < 5 % niet-ionische tensides  
< 5 % anionische tensides

SOFT is geregistreerd als was- en reinigingsmiddel.

## 10. Gevarendata

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Uitsluitend op een goed geventileerde plaats gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.

## 11. Verpakking

- 5 l
- 10 l

Art nr. 3740

## 12. Opslag

Koel, droog en vorstvrij opslaan.

---

*Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopvoorwaarden. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden aangemaakt. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn geldig. Dit datablad vervangt alle voorgaande databladen.*

---

**RENOFORT nv**  
**Lindestraat 27**  
**B-8870 Izegem**  
**Tel.: +32/51/33.10.21**  
**Fax: +32/51/33.10.25**  
**info@renofort.be**